

BOSTIK SL C940 XL

САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА, ПОДХОДЯЩА ЗА ПОЛАГАНЕ В СЛОЕВЕ С ПО-ГОЛЯМА ДЕБЕЛИНА (5-40 MM)

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- Замазка с по-голяма дебелина
- Перфектно гладка повърхност
- Висока ефективност

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

BOSTIK SL C940 XL е саморазливна подова замазка за употреба на закрито, подходяща за полагане в слоеве с по-голяма дебелина. Подходяща за използване както за ново строителство, така и при ремонти. Може да се използва в зони с умерен и интензивен пешеходен трафик.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

BOSTIK SL C940 XL е подходяща за употреба както в ново строителство, така и за строителни ремонти, и може да се нанася с маламашка или помпа. Може да се използва в зони с умерен и интензивен пешеходен трафик, като трябва непременно да бъде покрита с подова настилка. Продуктът е подходящ и за използване за системи за подово отопление с топла вода, където температурата на подовата повърхност не надвишава +27°C.

Области на приложение:

Ново строителство

- Бетон с гладка повърхност
- Бетон със замазка
- Замазка
- Водно подово отопление/охлаждане

Ремонт

- Порьозни или непорьозни подови настилки на циментова основа
- Стари керамични плочки
- Стари полугъвкави подови покрития
- Стари (остъргани) остатъци от лепило

Лепени подови настилки:

- Балатум, каучук и плочи
- Паркет/дюшеме
- Пластмасови и текстилни настилки

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Цвят	Светло сив
Състав	Саморазливна замазка на циментова основа, модифицирана с полимер
Съотношение на смесване	6 литра вода на торба от 25 kg
Съхранение / Срок на годност*	6 месеца
Температура на нанасяне	+10°C до +25°C
Дебелина на нанасяне	5-40 mm
Разход	1,5-1,7 kg/mm/m ²
Време за работа**	20 min
Може да се стъпва след**	4-6ч
Време за съхнене / монтаж на подова настилка**	Мокети и керамични плочки: 24 часа PVC, дюшеме, балатум: 72 часа
Якост на натиск	C20
Якост на огъване	F6

* Може да се съхранява до 6 месеца от датата на производството в оригиналната неотворена опаковка върху чиста повърхност на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C и без пряка слънчева светлина. Да се пази от замръзване, влага, образуване на конденз и роса.

** Времената са измерени за температура + 23° C и 50% относителна влажност върху нормално абсорбиращи основи

BOSTIK SL C940 XL

САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА, ПОДХОДЯЩА ЗА ПОЛАГАНЕ В СЛОЕВЕ С ПО-ГОЛЯМА ДЕБЕЛИНА (5-40 MM)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПОДГОТОВКА

Подова основа:

Уверете се, че подовата основа отговаря на строителните стандарти. Подовата основа трябва да бъде чиста, здрава, суха и без замърсители, които могат да нарушат адхезията, като напр. прах, мазнини, боя, гипс, лак, омекващо от вода лепило и др.

Проверете всички остатъци от лепило, за да се уверите, че не омекват при контакт с вода, че са твърди, здрави и имат достатъчна кохезионна сила при контакт със саморазливната смес.

Механично отстранете остатъците от твърди лепила в максимална степен. Отстранете всякакви слаби или омекващи при контакт с вода лепила.

Плочките трябва да са залепени здраво към основата, ако е необходимо, ги залепете отново. Ако подовите плочки се отстраняват лесно, отстранете ги напълно.

Температурата на пода трябва да се поддържа между +5°C до +25°C през цялото време на нанасяне и съхнене на саморазливната смес.

Съществуващите основи, които се нуждаят от ремонт, трябва да бъдат запълнени и заравнени със специални разтвори преди полагането.

Пукнатините под 0,8 mm и фугите трябва да се обработят с RENO E742 STRUCTURE, който трябва да се посипе с пясък S409.

Съдържанието на влага в съществуващата подова основа трябва да бъде по-малко от %4.

Ако основата не е с необходимото ниво на влажност, нанесете EPOPrim 2K или нашата хидроизолираща бариера HYTES E336 в съответствие влажността на повърхността.

Системи за подово отопление:

Системите за подово отопление трябва да бъдат изключени за 48 часа преди полагането. Изчакайте 7 дни след полагането, преди постепенно да включите подовото отопление.

	ПОВЪРХНОСТ	СПЕЦИФИЧНИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕРКИ
НОВО	Бетонна плоча	Отстраняване на засъхналият продукт
	Самоуплътняващ се бетон Течна циментова замазка	
	Подово отопление и/или охлаждане + ERP	Уверете се, че отоплителната система е завършена
РЕМОНТ	Плочки	Почистване с вода и сода каустик, последвано от изплакване с чиста вода
	Остатъци от акрилно лепило	Отстранете колкото е възможно повече чрез изстъргване
	Остатъци от битумно лепило без азбест	Отстранете излишната дебелина >0,5 mm или отстранете напълно

ТИП НА ПОВЪРХНОСТТА		ГРУНД	РАЗХОД
Циментова замазка	Порьозна	Grip A310 PROJECT	150-200 g/m ² /слой
	Нормално абсорбираща	GRIP A400 MULTIGRIP A310 PROJECT GRIP A936 XPRESS	200-250 g/m ² 150-200g/m ² 80-120g/m ²
	Непорьозна	GRIP A400 MULTI GRIP A936 XPRESS	200-250 g/m ² 80-120g/m ²
Плочки		GRIP A400	200-250 g/m ² 80-120g/m ²
Остатъци от лепило		MULTI	
Остатъци от кърпене		GRIP A936 XPRESS	

BOSTIK SL C940 XL

САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА, ПОДХОДЯЩА ЗА ПОЛАГАНЕ В СЛОЕВЕ С ПО-ГОЛЯМА ДЕБЕЛИНА (5-40 MM)

СМЕСВАНЕ

Изсипете 6 литра чиста студена вода в чиста смесителна кофа. Постепенно добавете съдържанието на опаковката BOSTIK SL C940 XL към водата, като същевременно разбърквате непрекъснато с електрическа бормашина и бъркалка, докато се получи гладка смес без бучки. Това обикновено се постига след 2 минути. Разбъркайте достатъчно добре. След смесване се препоръчва време за зреење на разтвора от поне 1 минута, за да се оптимизира структурата му. Разбъркайте отново в продължение на 30 секунди. Разтворът ще запази способността си за саморазливане за приблизително 20 минути при нормални условия. Забележка: добавянето на твърде много вода може да доведе до утаяване на сместа.

НАНАСЯНЕ

Дебелина на нанасяне:

Допустима е дебелина от 5mm до 40mm при едно нанасяне. Ако е необходимо второ нанасяне на BOSTIK SL C940 XL, това се прави, когато по изсъхналия нанесен слой вече може да се стъпва.

Нанасяне с маламашка:

Излейте сместа върху подготвената основа до дебелина между 5mm и 40mm. С помощта на маламашка от неръждаема стомана с гладък ръб изгладете влажния материал, за да постигнете желаната дебелина и гладкост. За постигане на необходимата дълбочина може да се използва ракел за саморазливна смес. Използвайте иглен валик, за да отстраните всички въздушни мехури и неравности, за да придадете равномерен вид на повърхността.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Нанасяне с помпа:

Когато е необходимо заравняване на големи подови площи, е полезно да нанесете BOSTIK SL C940 XL с помощта на помпа за замазка. Нанасянето с помпа позволява постигане на производителност над 200 m² на час при дебелина 5 mm или 300 m² на час при дебелина 3 mm. При изпомпване трябва да се извършват периодични тестове на сместа при изхода на маркуча.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

Пазете от силна слънчева светлина и течения, тъй като това може да дехидратира продукта, което да доведе до неправилно изсъхване.

Пешеходен трафик:

Материалът позволява пешеходен трафик 4-6 часа след полагането при +25°C (приблизително). При по-ниски температури това време е по-дълго.

Полагане на подова настилка:

Времето за изсъхване зависи от това колко абсорбираща е основата, от температурата на околната среда и пода и от влажността:

Мокети и керамични плочки:	24 часа при +25°C
PVC, дюшеме, балатум:	72 часа при +25°C

Почистете инструментите и оборудването с топла сапунена вода веднага след употреба.

Код	UC	PCB	ПАЛЕТ	БАРКОД
152021083	25 kg	1	48	8691848760434

Предоставената информация и препоръките в този документ се основават само на изпитанията на BOSTIK и не носят гаранция за точност. Качествата на продукта, срокът на годност и характеристиките на приложение ще зависят от много променливи, включително вида на материалите, върху които ще се нанася продуктът, средата, в която продуктът се съхранява или нанася, и оборудването, използвано за нанасяне. Всяка промяна в някоя от тези променливи може да повлияе на качествата на продукта. Задължение на купувача е, преди да използва продукта, да тества пригодността на продукта за предвидената употреба в условията, в които ще се употребява. BOSTIK не гарантира пригодността на продукта за конкретно приложение. Продуктът се продава в съответствие с общите условия за продажба на BOSTIK, които придружават продукта в момента на продажбата. Нищо в този документ не следва да се тълкува като внушаващо несъществуване на съответни патенти или като разрешение, подтик или препоръка за използване на патентовано изобретение без разрешение от собственика на патента